

نتایج تست محصول اسکین زرین

Si	C		Elangition	Stress Striain	Yield Point	Gage Thickness Size	گرید ورودی آنالیز شیمیایی	سفارش ورودی آنالیز شیمیایی	شماره کلاف
0.095	0.17		29.45	398	248	1.2	ST12	4630001	4270004402

Ti	Al	P	S	Mn
0.01	0.02	0.004	0.023	0.33